

**คุณสมบัติ**

เป็นสีสเปรย์แห้งเร็วในโตรเซลลูโลส ออกแบบมาเพื่อพ่นตกแต่งและซ่อมแซมชิ้นงานต่าง ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ เหล็ก รั้ว ของใช้ภายใน หรือภายนอกบ้าน เพื่อคุณภาพงานอย่างมืออาชีพ

- เนื้อสีมาก กลบสีก่อน โดยไม่ต้องพ่นซ้ำหลายรอบ
- ใช้งานยาวนาน ทนทานต่อแสงแดด ไม่ดำหรือซีดจางเร็ว
- สีไม่เยิ้มง่าย ไม่ว่าจะป็นมือสมัครเล่นหรือมือโปร
- มาพร้อมหัวพ่นสองรูปแบบเพื่อตอบโจทย์หลายลักษณะงาน
- พ่นได้ทั้งวัสดุ เหล็ก พลาสติก และไม้

**ข้อมูลผลิตภัณฑ์**

ประเภทสี	สีสเปรย์ในโตรเซลลูโลส
ชนิด	สำหรับภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	เงา / ด้าน / เมทัลลิก
เฉดสี	ตามคัลเลอร์การ์ด
คุณภาพสินค้า	เกรดพรีเมียม
พื้นที่การใช้งาน	พื้นผิวไม้ เหล็ก พลาสติก และปูน เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในและภายนอก
ขนาดบรรจุ	400 ซีซี

**ข้อมูลทางเทคนิค**

การครอบคลุมพื้นที่	2-3 ตารางเมตร ต่อ กระป๋อง (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว)
จำนวนเที่ยว	1-2 เที่ยวขึ้นไป (หรือจนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ ควรพ่นสีตามระบบที่กำหนดในแคตตาล็อกเพื่อให้ได้ผลตรงตามต้องการ)
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	30-40 ไมครอน
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	5-10 นาที

**มาตรฐานอ้างอิง**

-

**ข้อมูลการใช้งาน**

อุปกรณ์	-
ตัวเจือจาง	-
การเจือจาง (%)	-

**การเตรียมพื้นผิว**

พื้นผิวเหล็กและโลหะ	ขัดฟิล์มสีเดิม สนิม สิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจนหมด เช็ดด้วยทินเนอร์ จนสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง คราบสกปรก คราบไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ และแห้งสนิท
พื้นผิวไม้	อุดโป๊วรูพรุนต่าง ๆ ของไม้ด้วยวัสดุที่เหมาะสม ทำความสะอาดไม้ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ
พื้นผิวปูนเก่า	ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีรอยแตกกร้าว ให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วีนิลคัช วอล พัดดี บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วีนิลคัช ไบโอวอช แล้วทิ้งให้ผนังแห้ง 1-2 วัน ก่อนทาสีรองพื้น
พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini และมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน pH 8 หากพื้นผิวมีรอยแตกกร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่เหมาะสม ก่อนการทาสี
พื้นผิวอื่น ๆ	เช็ดกำจัดสิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจนสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง คราบสกปรก คราบไขมันหรือ สิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ และแห้งสนิท หากวัสดุมีความมันเงา ควรขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด เพื่อเสริมการยึดเกาะของสีกับวัสดุ

**ระบบสี**

สีรองพื้นสำหรับเหล็ก	พ่นสีรองพื้นกันสนิมนิปปอนเพนต์ ไพแลค โปส พี-32 จำนวน 1 เที่ยว และตามด้วยสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ ไพแลค โปส พี-33 จำนวน 1 เที่ยว
สีรองพื้นสำหรับปูน	ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว หรือ พ่นสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ ไพแลค โปส พี-33 จำนวน 1 เที่ยว
สีรองพื้นสำหรับไม้	ทาสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ โบดีแลค อันเดอร์โคท วัค เพื่อกันเชื้อราและเติมร่องเสี้ยน หรือพ่นสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ ไพแลค โปส พี-33 จำนวน 1 เที่ยว
สีทับหน้า	พ่นสีนิปปอนเพนต์ ไพแลค โปส จำนวน 1-2 เที่ยว หรือฉาบสีอะคริลิกเคลือบผิวที่ หมายเหตุ: กรณีใช้เจดสีอ่อน ให้ใช้เจดสีตามที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกในการรองพื้น เพื่อช่วยในการกลบตัวของสี

**การเก็บรักษา**

สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
การตกตะกอนนอนกัน	การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น ส่วนไฟฟ้า ส่วนลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหาหางานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
อายุผลิตภัณฑ์	5 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C

**ข้อมูลความปลอดภัย**

ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

**การสงวนสิทธิ์**

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า**

**หมายเหตุ**

ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ