

**คุณสมบัติ**

สารเคลือบผิวสูตรน้ำ ด้วยคุณสมบัติพิเศษ อินออร์แกนิก ไฮโดรฟลิค ที่เคลือบพื้นผิวบาง ๆ และเมื่อแห้งเป็นฟิล์มสามารถป้องกันสิ่งสกปรกกันได้อย่างดีเยี่ยม

- ประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันสิ่งสกปรก
- สามารถใช้กับพื้นผิวที่มีความแข็ง หรือยืดหยุ่นสูง
- ผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำ ปลอดภัย ใช้งานง่าย
- ใช้ได้กับหลากหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นแปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่นสี

**ข้อมูลผลิตภัณฑ์**

ประเภทสี	สีน้ำระบบ 1K
ชนิด	สำหรับภายนอก
ฟิล์มสี	-
เจดสี	ใสไม่มีสี
พื้นที่การใช้งาน	พื้นผิวปูน คอนกรีต งานอิฐ และไม้ ภายนอกอาคาร
ขนาดบรรจุ	5 ลิตร, 20 ลิตร

**ข้อมูลทางเทคนิค**

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	20-25 ตารางเมตร ต่อ ลิตร สำหรับพื้นผิวสีน้ำทั่วไป
	5-12.5 ตารางเมตร ต่อ ลิตร สำหรับพื้นผิวที่มีการดูดซึมสูง (ขึ้นกับความหยาบและการดูดซึมของพื้นผิว)
จำนวนเที่ยว	1-2 เที่ยว
เนื้อสีโดยปริมาตร	- %
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	- %
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	ภายใน 1 ชั่วโมง
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7 วัน

**มาตรฐานอ้างอิง**

-

**ข้อมูลการใช้งาน**

อุปกรณ์	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่นสี
ตัวเจือจาง	-
การเจือจาง (%)	ใช้งานได้ทันที หลังจากคนให้เข้ากัน

**การเตรียมพื้นผิว**

พื้นผิวเก่า	พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง คราบสกปรก ตลอดจนสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ทำความสะอาดพื้นผิวเก่าให้สะอาด กรณีฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพให้เคลือบทับด้วยสีเดิมก่อน 1 เที่ยว
พื้นผิวใหม่	พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง คราบสกปรก ตลอดจนสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ปล่อยให้สีกับหน้าแห้ง หลังจากเคลือบสีกับหน้าที่ยาวสุดถ่ายอย่างน้อย 16 ชั่วโมง

**ระบบสี**

สีเคลือบ	เคลือบทับด้วยสีนิปปอนเพนต์ คริสต้า โค้ท จำนวน 1-2 เที่ยว
----------	--

**การเก็บรักษา**

สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ที่ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
-------------------	--

การตกแต่งก่อนนอนกัน

การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น ส่วนไฟฟ้า ส่วนลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหางานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 5 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C

อายุผลิตภัณฑ์

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผิวหนังหรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ

ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ