

### คุณสมบัติ

นิปปอนเพนต์ สโตน อาร์ท ช่วยให้คุณสามารถบรรเทาปัญหาพื้นแบบธรรมชาติที่ผนังของคุณ ไม่ว่าจะเป็นลายหินอ่อน หินแกรนิต และช่วยเปลี่ยนผนังธรรมดาของคุณให้กลายเป็นผลงานชิ้นเอก

- ทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดี
- ทนทานต่อการอมฝุ่น (Dirt Pick-up resistance)
- กลิ่นอ่อน สาระหายต่ำ ปลอดภัยกับทุกคนในครอบครัว
- ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	สีน้ำอะคริลิกโคพอลิเมอร์
ชนิด	สำหรับภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	เท็กซ์เจอร์ (หินอ่อน หรือ หินแกรนิต)
เจดสี	สามารถเลือกได้จากเจดสีในแคตตาล็อกและเครื่องผสมสีอัตโนมัติ
พื้นที่การใช้งาน	สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องใยหิน กระเบื้องแผ่นเรียบ และอื่นๆ เป็นต้น
ขนาดบรรจุ	5 ลิตร 18 ลิตร

### ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	2 - 5 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว (ปริมาณการใช้สีจริงขึ้นอยู่กับประเภทพื้นผิว, วิธีการเคลือบสีและลวดลายที่ต้องการ)
จำนวนเที่ยว	1 เที่ยว
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	100 ไมครอน
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	1 - 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งทากัน (25-30°C)	อย่างน้อย 12 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7 วัน

### มาตรฐานอ้างอิง

-

### ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	เครื่องพ่นสี
ตัวเจือจาง	-
การเจือจาง (%)	ไม่ต้องเจือจาง

### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า	ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีรอยแตกกร้าว ให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิลเท็กซ์ วอล พัดดี้ หรือ นิปปอนเพนต์ อะคริลิก ซิลแลนท์ บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิลเท็กซ์ ไบโอวอช แล้วทิ้งให้แห้ง 1 - 2 วัน ก่อนทาสีรองพื้น
พื้นผิวใหม่	พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini และมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน pH 8 หากพื้นผิวมีรอยแตกกร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่เหมาะสม ก่อนการทาสี

ระบบสี	
สีรองพื้นสำหรับสก็มโค๊กและปูนเก่า	ทาสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ อัลตรา บล็อก ซิลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว และตามด้วยสีชั้นกลางด้วย นิปปอนเพนต์ ไทลิลแลค อีมา เบล จำนวน 1 เที่ยว
สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่	ทาสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซิลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว และตามด้วยสีชั้นกลางด้วย นิปปอนเพนต์ ไทลิลแลค อีมา เบล จำนวน 1 เที่ยว
สีทับหน้า	ทาสีทับหน้า นิปปอนเพนต์ เวอร์ร็อบอนด์ จำนวน 2 เที่ยว และพ่นสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ สโตน อาร์ท จำนวน 1 เที่ยว
สีเคลือบ	ทาสีเคลือบใสด้วย นิปปอนเพนต์ เท็กซ์เจอร์ เคลียร์ โคลก จำนวน 1-2 เที่ยว
การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่น ด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและทินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
การตกตะกอนนอนกัน	การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหา งานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
อายุผลิตภัณฑ์	1 ปี ที่อุณหภูมิ 30 - 35 °C
ข้อมูลความปลอดภัย	
	ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีกกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์	
	รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น <b>บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า</b>
หมายเหตุ	
	ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ