

คุณสมบัติ

นิปปอนเพนต์ คลาสสิก ไทล์ สีสร้างลวดลายสไตส์หินทราย เกรดพรีเมียมซึ่งมีส่วนประกอบของเม็ดหินทั้งธรรมชาติและหินสังเคราะห์ ผสมกับกาวยอะคริลิก 100% ที่มีความทนทานต่อรังสียูวีและทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดี สามารถใช้ได้กับพื้นผิวทั้งภายนอกและภายในอาคาร

- ทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดี
- ทนทานต่อรังสียูวี ป้องกันเฉดสีซีดจาง
- ทนทานต่อการขีดข่วน และการขีดถู
- มีน้ำหนักเบามากกว่าหินธรรมชาติ
- สารระเหยต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	สีน้ำอะคริลิก
ชนิด	สำหรับภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	ด้าน
เฉดสี	สามารถเลือกได้จากเฉดสีในแคตตาล็อก
พื้นที่การใช้งาน	สำหรับพื้นผิว คอนกรีต ผนังปูนฉาบ งานก่ออิฐ และไฟเบอร์ซีเมนต์
ขนาดบรรจุ	25 กิโลกรัม

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	3.0 - 3.6	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
	0.3 - 0.4	ตารางเมตร ต่อ กิโลกรัม
	7.0 - 8.0	ตารางเมตร ต่อ กัง
	(ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว)	
จำนวนเที่ยว	1	เที่ยว
เนื้อสีโดยปริมาตร	75 - 85	%
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	1.5 ± 3	มิลลิเมตรต่อเที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	1	ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C)	24	ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7	วัน

มาตรฐานอ้างอิง

Nippon Paint Green Choice ✓ ผ่าน

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	เครื่องพ่น
ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด
การเจือจาง (%)	ผสมน้ำสะอาด 0 - 5% (คนให้เข้ากันทุกครั้งก่อนใช้งาน ห้ามเจือจางหรือผสมกับตัวทำละลายอื่นนอกเหนือจากที่เอกสารแนะนำ และห้ามใช้งานที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5°C)

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า
ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)
บริเวณที่มีรอยแตกกร้าว ให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วิดีเลกซ์ วอล พัดตี หรือ นิปปอนเพนต์ อะคริลิก ซิลแลนท์
บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วิดีเลกซ์ โปโอวอช แล้วทิ้งให้ผนังแห้ง 1-2 วัน ก่อนทาสีรองพื้น

พื้นผิวใหม่	พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini และมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน pH 8 หากพื้นผิวมีรอยแตกกร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่ เหมาะสม ก่อนการทาสี
ระบบสี	
สีรองพื้นสำหรับสทิมโคทและปูนเก่า	ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว และทาสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ คลาสสิก โพรเมอร์ 1 เที่ยว
สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่	ทาสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ คลาสสิก โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
สีทับหน้า	ทาสีทับหน้านิปปอนเพนต์ คลาสสิก ไทล์ จำนวน 1 เที่ยว
สีเคลือบ	ทาสีเคลือบนิปปอนเพนต์ เท็กซ์เจอร์ เคลียร์ โคท จำนวน 2 เที่ยว
การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่น ด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
การตกตะกอนนอนกัน	การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็น เนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหา งานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อ เดียวกัน
อายุผลิตภัณฑ์	1 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C
ข้อมูลความปลอดภัย	ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับ ผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีกหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความ ปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า
หมายเหตุ	ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ