

คุณสมบัติ

นิปปอนเพนต์ เท็กซ์เจอร์ เคลียร์ โค้ท (Nippon Paint Textured Clear Coat) สีเคลือบกับหน้าอะคริลิกซิลิโคน สูตรพิเศษ ชนิดใสสามารถปกป้องพื้นผิวจากสภาวะอากาศต่างๆ ช่วยป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ และป้องกันคราบสกปรกต่างๆ สามารถใช้ได้กับพื้นผิวทั้งภายนอกและภายในอาคาร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ทนทานต่อรังสียูวีและสภาวะต่างๆ ได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันรอยคราบน้ำไหลได้อย่างดีเยี่ยม
- สามารถขัดล้างทำความสะอาดได้
- สามารถยัดเกาะได้ดี
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ทนทานต่อการอมฝุ่นได้ดี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	สีน้ำอะคริลิก
ชนิด	สำหรับภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	เหลือนเงา
เจดสี	ใส ไม่มีสี
พื้นที่การใช้งาน	สำหรับพื้นผิว คอนกรีต ผนังปูนฉาบ งานก่ออิฐ และไฟเบอร์ซีเมนต์
ขนาดบรรจุ	18 ลิตร

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	4 - 6 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว (ปริมาณการใช้จริงขึ้นอยู่กับลวดลาย วิธีการเคลือบสี และประเภทของพื้นผิว)
จำนวนเที่ยว	2 เที่ยว
เนื้อสีโดยปริมาตร	18-22 %
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	18-22 %
ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก	160-250 ไมครอน
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	35-45 ไมครอน
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	20 - 30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C)	2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

-

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	ลูกกลิ้ง แปรง เครื่องพ่นสี
ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด
การเจือจาง (%)	ไม่ต้องเจือจาง หรือเจือจางได้ไม่เกิน 5%

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า	ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีปิว นิปปอนเพนต์ วัลเล็กซ์ วอล พัดดี บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วัลเล็กซ์ โบโอวอซ แล้วทิ้งให้ผนังแห้ง 1-2 วัน ก่อนทาสีรองพื้น
พื้นผิวใหม่	พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini และมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน pH 8 หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่เหมาะสม ก่อนการทาสี

ระบบสี	
สีรองพื้นสำหรับสกินโค้ทและปูนเก่า สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ สีทับหน้า	ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทาสีรองพื้นตามระบบของสีสร้างลายที่ใช้ จำนวน 1 เที่ยว ทาสีสร้างลายตามระบบที่แนะนำ และเพิ่มความทนทานด้วย สีเคลือบนิปปอนเพนต์ เท็กซ์เจอร์ เคลียร์ โคล์ท จำนวน 2 เที่ยว
การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือ สัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วย ระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
การตกตะกอนนอนกัน	การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อ เดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหาหางานสี ตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
อายุผลิตภัณฑ์	1 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C
ข้อมูลความปลอดภัย	
การสงวนสิทธิ์	ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเสี่ยงไม่ให้อับสัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไป พบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
หมายเหตุ	รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เรา จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมี แจ้งล่วงหน้า
	คำตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ