

คุณสมบัติ

นิปปอนเพนต์ ดัน ทรานส์ ซีลเลอร์ เป็นสีรองพื้นสำหรับสีลดลาย ชนิดยืดหยุ่น สามารถใช้ได้ดีกับผนังคอนกรีต ปูนฉาบ และอื่นๆ ทั้งผนังภายนอกและภายในอาคาร ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิว มีความทนทานต่อต่างและเกลือได้ดีเยี่ยม

- สามารถยึดเกาะได้ดี
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- สามารถใช้ได้ทั้งปูนเก่าและปูนใหม่
- ทนทานต่อต่างและเกลือได้ดีเยี่ยม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	คลอรีเนตเตด เรซิน ชนิดพิเศษ
ชนิด	สำหรับภายนอก และภายใน
ฟิล์มสี	เงา
เจดสี	ใส ไม่มีสี
พื้นที่การใช้งาน	สำหรับพื้นผิว คอนกรีต ผนังปูนฉาบ งานก่ออิฐ และไฟเบอร์ซีเมนต์
ขนาดบรรจุ	16 กิโลกรัม

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	0.13 - 0.14	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร ต่อ เที่ยว
	7 - 8	ตารางเมตร ต่อ กิโลกรัม ต่อ เที่ยว
	114 - 123	ตารางเมตร ต่อ กัง
	(ปริมาณการใช้จริงขึ้นอยู่กับวิธีการเคลือบสี และประเภทของพื้นผิว)	
จำนวนเที่ยว	1	เที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	10	นาที (ขึ้นกับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งทากัน (25-30°C)	>1	ชั่วโมง (ขึ้นกับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7	วัน

มาตรฐานอ้างอิง

-

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
ตัวเจือจาง	-
การเจือจาง (%)	สามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากคนสีให้เข้ากันดีแล้ว

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า	ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโป้ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัดดี หรือ นิปปอนเพนต์ อะคริลิก ซีลแลนท์ บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโอวอช แล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน ก่อนทาสีรองพื้น
พื้นผิวใหม่	พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini และมีความเป็นด่างไม่เกิน pH 8 หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่เหมาะสม ก่อนการทาสี

ระบบสี	
สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่	การรองพื้นนิปปอนเพนต์ ดัน ทรานส์ ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
สีทับหน้า	ทาสีทับหน้านิปปอนเพนต์ ดัน ยูนิ จำนวน 1 เที่ยว
การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่น ด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
การตกตะกอนนอนกัน	การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหา งานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
อายุผลิตภัณฑ์	1 ปี ที่อุณหภูมิ 30 - 35 °C
ข้อมูลความปลอดภัย	ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สีสัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า
หมายเหตุ	ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ