

คุณสมบัติ

- สีย้อมไม้โปร่งแสง ผลิตจากล่องออยส์ แอลคีดเรซินชนิดพิเศษเหมาะสำหรับงานไม้ภายนอกและภายใน ช่วยปกป้องและตกแต่งเนื้อไม้ให้สวยงามนานทุกฤดูกาล
- ฟิล์มสีโปร่งแสงโซวละลายไม่ชัดเจน ช่วยเพิ่มความหรูหราให้ชิ้นงาน
 - ปกป้องเนื้อไม้จากรังสียูวี
 - ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ และป้องกันเชื้อรา
 - สามารถใช้ได้ทั้งบริเวณพื้นและผนัง
 - ทนทานต่อการขีดข่วน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	สีน้ำมันแอลคีด
ชนิด	สำหรับภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	เงา
เจดสี	8 เจดสีโปร่งแสง และ 1 เจดสีใส
คุณภาพสินค้า	-
พื้นที่การใช้งาน	งานไม้ต่าง ๆ เช่น ผนัง โต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ไม้
ขนาดบรรจุ	1 แกลลอน

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	34-52 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว
	(ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว)
การครอบคลุมพื้นที่ (ทางปฏิบัติ)	27-41 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว
จำนวนเที่ยว	2-3 เที่ยว
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	46±2 %
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	n/a
ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก	50-60 ไมครอน
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	25-30 ไมครอน
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	30 นาที
ระยะเวลาแห้งทากัน (25-30°C)	4 ชั่วโมง
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

-

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่นสีแอร์สเปย์
ตัวเจือจาง	นิปปอน แอลคีด ทินเนอร์ หรือ ไอ-ทินเนอร์ #01
การเจือจาง (%)	5-10% โดยปริมาตร

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวไม้
อุดปิวรูพรุนต่าง ๆ ของไม้ด้วยวัสดุที่เหมาะสม ทำความสะอาดไม้ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น

ระบบสี

สีกันหน้า
ทาสีกันหน้า นิปปอนเพนต์ ทิมเบอร์ ฟินิชจำนวน 2-3 เที่ยว

การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่น ด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
การตกตะกอนนอนกัน	การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหา งานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
อายุผลิตภัณฑ์	3 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C
ข้อมูลความปลอดภัย	ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สีสัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีกกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า
หมายเหตุ	ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ