

คุณสมบัติ

- สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ที่ออกแบบสูตรพิเศษสำหรับงานไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ (ไม้เทียม) โดยให้ฟิล์มสีโปร่งแสง โชว์ลายไม้ ช่วยตกแต่งและปกป้องชิ้นงานให้สวยงาม คงทน
- ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
 - ทนทานต่อสภาวะอากาศและทนต่อต่างได้ดีเยี่ยม
 - ป้องกันและสะท้อนรังสียูวี
 - ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
 - เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีกลิ่นอ่อน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%
ชนิด	สำหรับภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	เหลืองเงาโปร่งแสง
เจดสี	ตามคัลเลอร์การ์ด
คุณภาพสินค้า	-
พื้นที่การใช้งาน	พื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์ เช่น ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้ชิงชาย ไม้บัว และซีเมนต์บอร์ด
ขนาดบรรจุ	5 ลิตร

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	10-12 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อเที่ยว
	(ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว)
จำนวนเที่ยว	2-3 เที่ยว
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	28±2 %
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	n/a
ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก	35-45 ไมครอน
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	20-30 ไมครอน
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	20-30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C)	3 ชั่วโมง
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

-

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	แปรง หรือลูกกลิ้ง
ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด
การเจือจาง (%)	สามารถใช้งานได้ทันที ถ้าจำเป็นให้ผสมด้วยน้ำเปล่า 5-10%

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวไม้	จุดบิวรูพรุนต่าง ๆ ของไม้ด้วยวัสดุที่เหมาะสม ทำความสะอาดไม่ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ
------------	---

ระบบสี

สีรองพื้นสำหรับไม้	ทาสีรองพื้นนิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล สปีด โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ก่อนเคลือบสีทับหน้า จำนวน 2-3 เที่ยว
สีทับหน้า	ทาสีทับหน้า นิปปอนเพนต์ ไฟเบอร์โคท จำนวน 2-3 เที่ยว

การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
การตกตะกอนนอนกัน	การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น ส่วนไฟฟ้า ส่วนลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหา งานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
อายุผลิตภัณฑ์	3 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C
ข้อมูลความปลอดภัย	ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเสี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีแจ้งล่วงหน้า
หมายเหตุ	ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ