

คุณสมบัติ

สีรองพื้นปูนเก่า ผลิตจากอะคริลิกเรซิน ที่มีคุณภาพสูง ช่วยเสริมสร้างการยึดเกาะพื้นผิวที่เสื่อมสภาพกับสีทับหน้า เนื่องจากมีอนุภาคเล็กที่สามารถแทรกซึมลึกถึงเนื้อปูนชั้นในได้ดียิ่งขึ้น และช่วยปรับสภาพพื้นผิวปูนเก่าที่มีปัญหาต่าง ๆ ให้แข็งแรง ทนทานมากยิ่งขึ้น

- ฟิล์มสีเรียบเนียน เนื้อสีละเอียด จึงทำให้การเกาะดียิ่งขึ้น
- ช่วยปรับสภาพพื้นผิวเดิมที่มีปัญหา เช่น สีลอก ล่อน สีโป่งพอง สีเป็นฝุ่น ซอกสี ชัดจาง เป็นต้น
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ทนทานต่อคราบต่างและคราบเกลือได้ดีเยี่ยม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

| | |
|------------------|--|
| ประเภทสี | สีน้ำมันอะคริลิก |
| ชนิด | สำหรับปูนเก่าและปูนใหม่ ภายนอกและภายใน |
| ฟิล์มสี | ใส (ไม่มีสี) |
| คุณภาพสินค้า | เกรดพรีเมียม |
| พื้นที่การใช้งาน | สีรองพื้นปูนเก่าและปูนใหม่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับปูนฉาบ ผิวสกริมโคก พื้นผิวที่เป็นฝุ่น บริเวณที่มีความชื้นสูง แผ่นพรีคาสท์ แผ่น GRC ไฟเบอร์ซีเมนต์ และอื่น ๆ |
| ขนาดบรรจุ | 1 แกลลอน, 5 แกลลอน |

ข้อมูลทางเทคนิค

| | |
|-------------------------------|---|
| การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) | 30-37 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว) |
| จำนวนเที่ยว | 1-2 เที่ยว |
| เนื้อสีโดยปริมาตร | 23-27 % |
| เนื้อสีโดยน้ำหนัก | 24-28 % |
| ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ | - กรัม ต่อ ลิตร |
| ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก | 100-110 ไมครอน |
| ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง | 20-30 ไมครอน |
| ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C) | 45 นาที |
| ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C) | มากกว่า 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม) |
| เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C) | 7 วัน |

มาตรฐานอ้างอิง

มอก. 1177-2556 (น้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่เป็นฝุ่น) ✓ ผ่าน

ข้อมูลการใช้งาน

| | |
|----------------|--|
| อุปกรณ์ | แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี |
| ตัวเจือจาง | - |
| การเจือจาง (%) | ไม่ต้องผสมหรือเจือจางด้วยทินเนอร์ คนให้เข้ากันก่อนใช้งาน |

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า
ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)
บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วัลเลกซ์ วอล พัดดี
บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วัลเลกซ์ ไบโอวอช แล้วทิ้งให้ผนังแห้ง 1-2 วัน ก่อนทาสีรองพื้น

| | |
|--|--|
| พื้นผิวใหม่ | พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไมเกิน 14% โดย เครื่อง Protimeter Mini และมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน pH 8 หากพื้นผิวมีรอยแตก ร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่ เหมาะสม ก่อนการทาสี |
| ระบบสี | |
| สีรองพื้นสำหรับสกินโค้ทและปูนเก่า สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ สีทับหน้า | ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล โพรเมอร์ พลัส จำนวน 1-2 เที่ยว ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล โพรเมอร์ พลัส จำนวน 1-2 เที่ยว ทาสีทับหน้าสำหรับภายนอกด้วย นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ จำนวน 2-3 เที่ยว หรือ ทาสีทับหน้าสำหรับภายใน ด้วย นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ จำนวน 2-3 เที่ยว หมายเหตุ: กรณีใช้เจดสีเข้มหรือสีสด ให้ใช้เจดสีตามที่ระบุไว้ในเครื่องผสมสีทันทีเพื่อช่วยในการกลบตัวของสี |
| การเก็บรักษา | |
| สภาวะการเก็บรักษา | จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือ สัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วย ระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ |
| การตกตะกอนนอนกัน | การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อ เดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหาทางานสี ตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 5 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C |
| อายุผลิตภัณฑ์ | |
| ข้อมูลความปลอดภัย | ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบ แพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย |
| การสงวนสิทธิ์ | รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เรา จึงสามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมี แจ้งล่วงหน้า |
| หมายเหตุ | คำตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ |