

### คุณสมบัติ

น้ำยารองพื้นปูนเก่า ผลิตจากอะคริลิกเรซิน สูตรพิเศษ ชนิดใส สามารถแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ดี เนื่องจากเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีกับหน้าได้ดียิ่งขึ้น

- แทรกซึมสู่พื้นผิวได้ดี ช่วยเพิ่มการยึดเกาะให้พื้นผิว
- ป้องกันการเกิดคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	สีน้ำมันอะคริลิกเรซิน
ชนิด	สำหรับปูนเก่าและปูนใหม่ ภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	ใส (ไม่มีสี)
คุณภาพสินค้า	เกรดทั่วไป
พื้นที่การใช้งาน	สีรองพื้นปูนเก่าและปูนใหม่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และอื่น ๆ
ขนาดบรรจุ	3.5 ลิตร และ 17.5 ลิตร

### ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	8 - 9 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว
	28 - 32 ตารางเมตร ต่อ 3.5 ลิตร ต่อ เที่ยว (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว)
จำนวนเที่ยว	1 - 2 เที่ยว
เนื้อสีโดยปริมาตร	9 - 13 %
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	10 - 14 %
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	- กรัม ต่อ ลิตร
ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก	90 - 100 ไมครอน
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง	10 - 15 ไมครอน
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	45 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทัน (25-30°C)	มากกว่า 4 ชั่วโมง
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7 วัน

### มาตรฐานอ้างอิง

-

### ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
ตัวเจือจาง	พร้อมใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเจือจาง
การเจือจาง (%)	-

### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า  
ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)  
บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโป๊ว ติปปูนเพนต์ วัลเลกซ์ วอล พัดตี  
บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ติปปูนเพนต์ วัลเลกซ์ โบโอวซ์ แล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน ก่อนทาสีรองพื้น

พื้นผิวใหม่	พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini และมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน pH 8 หากพื้นผิวมีรอยแตก ร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่ เหมาะสม ก่อนการทาสี
<b>ระบบสี</b>	
สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่	ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน จูเนียร์ 99 คอนแทค ไพรเมอร์ จำนวน 1 - 2 เที่ยว
สีรองพื้นสำหรับสทิมโกล์และปูนเก่า	ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน จูเนียร์ 99 คอนแทค ไพรเมอร์ จำนวน 1 - 2 เที่ยว
สีทับหน้า	ทาสีทับหน้าด้วยสีอะคริลิก อีมีลชัน หมายเหตุ: กรณีใช้เจดสีเข้มหรือสีสด ให้ใช้เจดสีตามที่ระบุไว้ในเครื่องผสมสีทาสีในเที่ยวแรก เพื่อช่วยในการกลบตัวของสี
<b>การเก็บรักษา</b>	
สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่น ด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
การตกตะกอนนอนกัน	การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหา งานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
อายุผลิตภัณฑ์	5 ปี ที่อุณหภูมิ 30 - 35 °C
<b>ข้อมูลความปลอดภัย</b>	ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
<b>การสงวนสิทธิ์</b>	รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น <b>บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า</b>
<b>หมายเหตุ</b>	ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ